



SRBIJA, BEOGRAD, BORSKA 80

TEL./FAX 381 11 3591978

REFLEKT FOLIJE

107 h.c. GOLD SR

SOLARNO OPTIČKE KARAKTERISTIKE

ENERGIJA SUNČEVOG ZRAČENJA

PROPUSTLJIVOST	14.00 %
ABSORPCIJA	44.00 %
REFLEKSIJA	42.00 %

VIDLJIVA SVETLOST

PROPUSTLJIVOST	18.00 %
ABSORPCIJA	40.00 %
REFLEKSIJA	42.00 %

KOEFICIJENT ZRAČENJA (EMISIJE)	0.80
K FAKTOR	1.03
FAKTOR PROPUSTLJIVOSTI SUNČEVOG ZRAČENJA	0.30
PROPUSTLJIVOST UV SUNČANOG ZRAČENJA	0.80 %
UKUPNO ODBIJENA ENERGIJA SUNČEVOG ZRAČENJA	74.00 %

GARANCIJA NA KVALITET MATERIJALA I IZVRŠENU UGRADNJU JE 7 (sedam) GODINA

