



SRBIJA, BEOGRAD, BORSKA 80

TEL./FAX 381 11 3591978

## UV ZAŠTITNE FOLIJE

**2041 h.c.**

### SOLARNO OPTIČKE KARAKTERISTIKE

#### ENERGIJA SUNČEVOG ZRAČENJA

PROPUSTLJIVOST	<b>83.00 %</b>
ABSORPCIJA	<b>9.00 %</b>
REFLEKSIJA	<b>8.00 %</b>

#### VIDLJIVA SVETLOST

PROPUSTLJIVOST	<b>90.00 %</b>
ABSORPCIJA	<b>1.00 %</b>
REFLEKSIJA	<b>9.00 %</b>

KOEFICIJENT ZRAČENJA (EMISIJE)

**0.87**

**K** FAKTOR

**1.04**

FAKTOR PROPUSTLJIVOSTI SUNČEVOG ZRAČENJA

**0.99**

PROPUSTLJIVOST UV SUNČANOG ZRAČENJA

**0-2 %**

UKUPNO ODBIJENA ENERGIJA SUNČEVOG ZRAČENJA

**14.00 %**

**GARANCIJA NA KVALITET MATERIJALA I IZVRŠENU UGRADNJU JE 7 (sedam) GODINA**

